

Характеристика за полимер модифициран битум за производство на Биндер и плътен асфалт бетон

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Метод на изпитване	Марка ПМБ 25/55-65 за плътен асфалт бетон		Марка ПМБ 45/80-65 за Биндер		Марка ПМБ 40/100-65 за плътен асфалт бетон	
		не по-малка от	не по-голяма от	не по-малка от	не по-голяма от	не по-малка от	не по-голяма от
Пенетрация при 25°C, 0,1 mm	БДС EN 1426	25	55	45	80	40	100
Дукталитет при 25°C	БДС EN 1427	NPD ^A		NPD ^A		NPD ^A	
Температура на омекване по метода „пръстен-топче“	БДС EN 12593	65		65		65	
Температура на счупване по Fraas	БДС EN 13398		-10		-10		-15
Пламна температура в открит тегел	БДС EN 13399		2		2		2
Устойчивост на втвърдяване при 163 °C	БДС EN 12607-1						
Промяна на маса	БДС EN 1426	-	+/-0.5	-	+/-0.5	-	+/-0.5
Пенетрация на остатък процент от първоначалната	БДС EN 13398	60		60		50	
Температура на омекване на остатъка	БДС EN ISO 2592	250		250		220	